




OKS 2101 – INFORMACIÓN DE PRODUCTO

OKS 2101

Film protector anticorrosivo, spray



CAMPOS DE APLICACIÓN:

Preservación de superficies metálicas desnudas de todo tipo almacenadas por largos periodos y sujetas a los efectos climáticos (atmosfera industrial, tropical, océano). Las partes protegidas retienen su buena apariencia ya que no ocurre descoloración superficial. Protección ideal en almacenaje para repuestos .Puede soldarse sin desengrasar. Fácil de remover (p.ej. con OKS 2610/2611).

VENTAJAS Y BENEFICIOS:

Altamente efectivo debido a las buenas propiedades de formación de la película. Muy conveniente para producir películas protectoras limpias secas al tacto. Sobresaliente protección a corrosión y oxidación con efecto lubricante. No es necesario desengrasar pues es compatible con todo lubricante. Resistente al agua y al clima.

APLICACIÓN:

Para un óptimo efecto limpie exhaustivamente las superficies primero mecánicamente y luego con OKS 2610/2611.Rocie desde 20-30cm. Remueva el exceso. Condiciones de secado según la tabla siguiente. Para preguntas adicionales, consulte a nuestro Departamento Técnico.

ENVASES (Nº de Artículo)

-Spray de 500ml(02101005)

DATOS TÉCNICOS

	NORMA	CONDICIONES	UNIDAD	VALORES
LUBRICANTES SOLIDOS				
Tipo				Cera sintética
SOLVENTES				
Tipo				Gasolina especial de alto punto de ebullición
Punto Inflam.	DIN 51 755(-2)	<65 °C(<5 °C)	°C	42
ADITIVOS				
Tipo				Protección de Corrosión
PELICULA				
Espesor optimo	DIN 50 981/50984	DIN 50982-2	µm	40
Temperatura de aplicación			°C	Temp. ambiente
DATOS DE APLICACIÓN				
Densidad	DIN EN ISO 3838	+20°C	g/ml	0,72
Color				Ligeramente coloreado
TEMPERATURAS DE SERVICIO				
Mínima			°C	-40
Máxima			°C	+70
TEST DE CORROSIÓN				
Salt Spray Test	DIN 50 021	50µm	h	>1000

E- 11. 1/05



Los datos presentados en este folleto son el resultado de pruebas y experiencias intensivas y cumplen con los standards de Ingeniería actuales. Dada la diversidad de posibilidades de aplicación y la variedad de las situaciones técnicas en la realidad, estos datos solo pueden tomarse como recomendaciones generales para la más ventajosa utilización del producto y no son transferibles a cada caso particular arbitrariamente. Por esta razón esta información no compromete a nuestra compañía en ninguna forma. Recomendamos llevar a cabo tests para cada aplicación particular, antes de adoptarlo.